



Rua Padre António Vieira, 183 - Z. Ind. de Monte Grande
4505-316 Fiães VFR
Portugal

Site: www.eurogalva.pt
E-mail: geral@eurogalva.pt | Tel.: (+351) 256 919 080
NIF: 507 011 503 | Capital Social: EUR 5 895 000,00

Mod.040/C

Declaração de Conformidade

Galvanização por imersão a quente

Nº Relatório	202353109	Data Relatório	2023-09-21
Encomenda	12235244	Guia de remessa	GR00.S01GR0123.567

Descrição

Galvanização Construções em Tubo (GALV478123/395)

Ref. Cliente	GALV 478123/395
--------------	-----------------

Estufasminho, S.A.

Rua das Pedreiras,
Apartado 8
4741-908 FAO
NIF: PT504596586

Brasão	Verificado	N.A.*	Obs
Inspecção visual	☒	☐	----
Espessura	☒	☐	----
Aderência	☐	☒	----

Tipo	Standard	Espessura				Número de leituras
		Média (µm)	Mínimo (µm)	Máximo (µm)	Desvio padrão (µm)	
Tubo Quadrado	≥ 1,5; ≤ 3	82,4	67,5	103,5	9,5	15

Obs.: ----

Departamento Qualidade

Nº Externo: 0123.5670

Data: 21/09/23

Rubrica: [assinatura]

Controlador de Qualidade

Javier Alvarez
Metalomecânica, S.A.
Contribuinte N.º 5070615
Rua Padre António Vieira - Zona Industrial
de Monte Grande - 4505-369 Fiães VFR

Javier Alvarez

Especificação de testes / Normas	Dimensão da amostra de controlo		Espessura mínima do revestimento em amostras não canalizadas				
	Número de peças de lote	Número mínimo de peças de amostra de controlo	Espessura da peça	Espessura local de revestimento (mínimo, µm)	Espessura média de revestimento (mínimo, µm)	Massa de revestimento local (mínimo, g/m²)	Massa da massa do revestimento (mínimo, g/m²)
Norma referência: ISO 1461							
Matéria prima: Zinco Z1 - EN 1179							
Tipo de documento: ISO 10474/3.1	1 a 3	Todas	Aço > 6 mm	70	85	505	610
Medição de espessura	4 a 500	3	Aço > 3 mm : ≤ 6 mm	55	70	395	505
	501 a 1200	5	Aço ≥ 1,5 mm : ≤ 3 mm	45	55	325	395
	1201 a 3200	8	Aço < 1,5 mm	35	45	250	325
	3201 a 10000	13	Peças vazadas ≥ 6 mm	70	80	505	575
	> 10000	20	Peças vazadas < 6 mm	60	70	430	505

*) Ensaios realizados apenas a pedido do Cliente.

Documento processado em computador



Rua Padre António Vieira, 183 - Z. Ind. de Monte Grande
4505-316 Fiães VFR
Portugal

Site: www.eurogalva.pt
E-mail: geral@eurogalva.pt | Tel.: (+351) 256 919 080
NIF: 507 011 503 | Capital Social: EUR 5 895 000,00

Mod.040/C

Declaração de Conformidade

Galvanização por imersão a quente

Nº Relatório	202353113	Data Relatório	2023-09-21
Encomenda	12235244	Guia de remessa	GR00.S01GR0123.567

Descrição

Galvanização Suportes em Tubo (GALV478123/395)

Ref. Cliente	GALV 478123/395
--------------	-----------------

Estufasminho, S.A.

Rua das Pedreiras,
Apartado 8
4741-908 FAO
NIF: PT504596586

Ensaio	Verificado	N.A.	Obs.
Inspecção visual	☒	☐	----
Espessura	☒	☐	----
Aderência	☐	☒	----

Tipo	Standard	Espessura				Número de leituras
		Média (µm)	Mínimo (µm)	Máximo (µm)	Desvio padrão (µm)	
Tubo Quadrado	≥ 1,5; ≤ 3	73,1	65,0	103,5	10,6	15

Obs.: ----

Controlador de Qualidade
Galvanização e Metalomecânica, S.A.
Contribuinte N.º 507 011 503
Rua Padre António Vieira, Zona Industrial
de Monte Grande - 4505-316 Fiães VFR

Javier Alvarez

Especificação / Nota	Dimensão do amostra de controle		Espessura mínima do revestimento em amostras de controlo				
	Número de peças de 100g	Número mínimo de peças de amostra de controle	Espessura da peça	Espessura mínima do revestimento (mínimo µm)	Espessura média do revestimento (mínimo µm)	Máximo de revestimento local (máximo g/m²)	Média da massa do revestimento (mínimo g/m²)
Norma referência: ISO 1461							
Matéria prima: Zinco Z1 - EN 1179							
Tipo de documento: ISO 10474/3.1	1 a 3	Todas	Aço > 6 mm	70	85	505	610
Módulo de aplicação	4 a 500	3	Aço > 3 mm; ≤ 6 mm	55	70	395	505
	501 a 1200	5	Aço ≥ 1,5 mm; ≤ 3 mm	45	55	325	395
Marca: Fischer	1201 a 3200	8	Aço < 1,5 mm	35	45	250	325
	3201 a 10000	13	Peças vazadas ≥ 6 mm	70	80	505	575
Modelo: FMP 100 (SN100011265)	> 10000	20	Peças vazadas < 6 mm	60	70	430	505

*) Ensaios realizados apenas a pedido do Cliente.

Documento processado em computador